

KOMPRI BAND



Στεγανωτική ταινία αυτο-επέκτασης


Ταινία από αφρό πολυουρεθάνης προ-συμπίεσμένο εμποτισμένο με επιβραδυντικά φλόγας



Πιστοποίηση ηχομόνωσης
Ανθεκτικό στη φωτιά

ΑΥΤΟ-ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σφραγίζει ρωγμές από 1 έως 20 mm
αντισταθμίζοντας τις ενδεχόμενες
ανωμαλίες του αρμού



ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ

Εξασφαλίζει αεροστεγανότητα και
αντοχή στην καταρρακτώδη βροχή,
πυροπροστασία και καλή ηχομόνωση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Ταξινόμηση	DIN 18542	κατηγορία BG1 και BGR ⁽¹⁾
Συντελεστής διέλευση του αέρα διαφυγής (εφαρμογή BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Συντελεστής διέλευση του αέρα διαφυγής (εφαρμογή BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Αντοχή σε ακτινοβολία UV και άσχημες καιρικές συνθήκες	DIN 53387	βάσει προτύπων
Συμβατότητα με άλλα οικοδομικά υλικά	DIN 52453	βάσει προτύπων
Ανοχή διαστάσεων	DIN 7715 T5 P3	βάσει προτύπων
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102	κατηγορία B1
Ηχομόνωση $R_{ST,w} (C;Ctr)$ ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Θερμική αντοχή	DIN 18542	-30 / +90 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+1 / +20 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	$< 0,02 \%$ (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 24 μήνες

⁽¹⁾ Για την ταξινόμηση των ταινιών δείτε σελ. 107

⁽²⁾ Δοκιμή πραγματοποιήθηκε με δύο ενωμένες ταινίες σε μια ρωγμή πλάτους 10 mm

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	S _{max} [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15