

KOMPRI BAND



Саморасширяющаяся лента-герметик


Лента из прессованного пенополиуретана с огнезащитной пропиткой



Акустические свойства
сертифицированы
Не горит

САМОРАСШИРЕНИЕ

Герметизирует щели от 1 до 20 мм,
компенсируя возможные неровности шва



СУПЕРПРОЧНОСТЬ

Обеспечивает воздухонепроницаемость
и ливнестойкость, невоспламеняемость
и отличную звукоизоляцию



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Классификация	DIN 18542	класс BG1 и BGR ⁽¹⁾
Коэффициент воздухопроницаемости швов (BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3[\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Коэффициент воздухопроницаемости швов (BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3[\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Теплопроводность (λ)	DIN 52612	0,052 Вт/м·К
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Ливнестойкость	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям	DIN 53387	по стандарту
Совместимость с другими строительными материалами	DIN 52453	по стандарту
Допуск на размер	DIN 7715 T5 P3	по стандарту
Горючесть	DIN 4102	класс B1
Звукоизоляция $R_{ST,w} (C;Ctr)$ ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) дБ
Термостойкость	DIN 18542	-30 / +90 °C
Температура при нанесении	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Температура хранения	-	+1 / +20 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	$< 0,02 \text{ %}$ (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ: Материал хранить в сухом месте под навесом не более 24 месяцев.

⁽¹⁾ Классификацию лент см. на стр. 107

⁽²⁾ Испытания выполнялись с помощью двух спаренных лент в щели шир. 10 мм

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	$S_{\text{макс}}$ [мм]	f [мм]	B [мм]	L [м]	шт/упак
KOMPRI1010	D63512	10	1–4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1–4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4–10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6–15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9–20	20	3,3	15