

KOMPRI BAND

Pašizpletoša hermētiķa lente

Saspiestu poliuretāna putu lente, piesūcināta ar antipirēniem




Akustiskā sertifikācija
Ugunsizturīga



PAŠIZPLETOŠA

Blīvē plaisas, sākot no 1 līdz 20 mm, kompensējot jebkādas savienojumu neregularitātes



IZTURĪGA

Tā nodrošina gaisa un lietus necaurlaidību, ugunsdrošību un labu skaņas izolāciju



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	Smaks, [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Klasifikācija	DIN 18542	BG1 un BGR klase ⁽¹⁾
Evakuācijas gaisa kanāla koeficients (lietojums BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Evakuācijas gaisa kanāla koeficients (lietojums BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Siltumvadītspēja (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Izturība pret lietusgāzi	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Izturība pret UV stariem un laika apstākļiem	DIN 53387	saskaņā ar likumu
Saderība ar citiem būvmateriāliem	DIN 52453	saskaņā ar likumu
Dimensiju tolerance	DIN 7715 T5 P3	saskaņā ar likumu
Ugunsreakcija	DIN 4102	klase B1
Skaņas izolācija $R_{ST,w} (C;Ctr)$ ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Karstumizturība	DIN 18542	-30 / +90 °C
Darba temperatūra	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Uzglabāšanas temperatūra	-	+1 / +20 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	$< 0,02 \%$ (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā maks. 24 mēnešus

⁽¹⁾ Lai lentes klasificētu, skatiet 107. lpp.

⁽²⁾ Tests tika veikti ar divām saistītām lentēm 10 mm platas plaisas blīvēšanai