

# GEMINI

## Dwustronna taśma uszczelniająca do gwoździ o wysokiej przyczepności


Profil z pianki polietylenowej (PE) o komórkach zamkniętych z podwójną warstwą kleju akrylowego i filmem oddzielającym



Dwustronnie klejąca

### PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE

Podwójna przyczepność gwarantuje ciągłość przylegania membrany dołaty, nie dopuszczając do zatrzymywania się wody w miejscach perforacji



### HERMETYCZNOŚĆ

Struktura polietylenu o komórkach zamkniętych zapewnia szczelność otworu powstałego w wyniku systemów mocujących



### KODY I WYMIARY

| kod             | kod fab. | s [mm] | B [mm] | L [m] | szt./op. |
|-----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| <b>GEMINI80</b> | D62302   | 3      | 80     | 30    | 10       |
| <b>GEMINI60</b> | D62303   | 3      | 60     | 30    | 8        |

### DANE TECHNICZNE

| właściwości                                      | norma      | wartość                            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Ciężar właściwy                                  | ISO 845    | ok. 30 kg/m <sup>3</sup>           |
| Odporność na przerwanie wzdłuż/w poprzek włókien | ISO 1926   | 325 / 220 kPa                      |
| Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien           | ISO 1926   | 125 / 115 %                        |
| Siła ściskania                                   | ISO 3386/1 | 2 kPa przy wartości ściskania 10 % |
|                                                  | ISO 3386/1 | 3 kPa przy wartości ściskania 25 % |
|                                                  | ISO 3386/1 | 5 kPa przy wartości ściskania 50 % |
| Klasyfikacja ogniowa                             | DIN 4102   | klasa B2                           |
| Pochłanianie wody                                | ISO 2896   | < 2 % vol.                         |
| Przewodność cieplna                              | -          | 0,04 W/mK (a +10 °C)               |
| Odporność termiczna                              | -          | -30 / +80 °C                       |
| Temperatura kładzenia                            | -          | +5 / +40 °C                        |
| Temperatura składowania                          | -          | +5 / +25 °C                        |
| Obecność rozpuszczalników                        | -          | NIE                                |
| Emisje VOC (LZO)                                 | -          | < 0,02 % (klasa A+)                |

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu