

SEALING FOAM


Schiuma sigillante ad estrusione automatica

Mescola poliuretana



UNIVERSALE

Soluzione polivalente per il riempimento di vuoti d'aria tra elementi costruttivi diversi



DURABILITÀ

Ottima aderenza sulle più comuni superfici e resistenza all'invecchiamento se protetta dai raggi UV



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Reazione al fuoco	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 / E
Tempo:		
• creazione della pellicola esterna	-	8 / 10 minuti
• lavorabilità dopo l'estrusione	-	20 / 30 minuti
• per la prima fase di indurimento	-	3 ore
Stabilità strutturale	DIN 53431	± 5 %
Temperatura di applicazione per la cartuccia	-	+10 / +30 °C
Temperatura di applicazione	-	+3 °C
Resistenza termica costante	-	-40 / +80 °C
Resistenza termica temporanea	-	+120 °C
Peso specifico	-	15 / 25 kg/m ³
Sollecitazione alla compressione a 10 % di pressione	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Resistenza a trazione	DIN 53430	/
Assorbimento acqua	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Permeabilità al vapore acqueo (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conduttività termica (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +20 °C
Temperatura di trasporto	-	> 0 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	20 %

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	contenuto [ml]	resa [l]	cartuccia	pz/conf
SEAFOAMG	D69204	750	48	alluminio	12