

SEALING FOAM


Dichtungsschaum mit automatischer Extrusion

Polyurethangemisch



UNIVERSELL

Mehrzwecklösung für das Füllen
luftleerer Räume zwischen
verschiedenen Konstruktionselementen



HALTBARKEIT

Optimale Haftung auf den gängigsten
Oberflächen und Alterungsbeständigkeit
bei Schutz vor UV-Strahlen



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Brandverhalten	DIN 4102 / EN 13501	Klasse B2 / E
Zeit:		
• Filmbildung	-	8 - 10 Minuten
• Verarbeitbarkeit nach Auspressen	-	20 - 30 Minuten
• für die erste Verhärtungsphase	-	3 Stunden
Maßtoleranz	DIN 53431	± 5 %
Verarbeitungstemperatur für die Kartusche	-	+10 / +30 °C
Verarbeitungstemperatur	-	+3 °C
Max. Temperatur bei konstantem Einsatz	-	-40 / +80 °C
Max. Temperatur bei vorübergehendem Einsatz	-	+120 °C
Spezifisches Gewicht	-	15 / 25 kg/m³
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN 53421	5 / 7 N/cm²
Höchstzugkraft	DIN 53430	/
Wasseraufnahmevermögen	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Wasserdampfdurchlässigkeit (WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m²/24h
Wärmeleitfähigkeit (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Lagerungstemperatur	-	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	-	> 0 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	20 %

ANMERKUNG: Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	Inhalt [ml]	Ergieb. [l]	Kartusche	Stk./Konf.
SEAFOAMG	D69204	750	48	Aluminium	12