

SEALING FOAM


Espuma selante de extrusão automática

Mistura poliuretânica



UNIVERSAL

Solução polivalente para o preenchimento de vazios de ar entre elementos de construção diferentes



DURABILIDADE

Ótima aderência nas superfícies mais comuns e resistência ao envelhecimento se protegida dos raios UV



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Reação ao fogo	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 / E
Tempo:		
• criação da película externa	-	8 / 10 minutos
• manobrabilidade após a extrusão	-	20 / 30 minutos
• para a primeira fase de endurecimento	-	3 horas
Estabilidade dimensional	DIN 53431	± 5 %
Temperatura de manufatura para o cartucho	-	+10 / +30 °C
Temperaturas de aplicação	-	+3 °C
Temperatura máxima de exercício constante	-	-40 / +80 °C
Resistência térmica temporária	-	+120 °C
Peso específico	-	15 / 25 kg/m ³
Esforço de compressão a 10% de pressão	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Resistência à tracção	DIN 53430	/
Hidro-absorção	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Permeabilidade ao vapor de água (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Condutividade térmica (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +20 °C
Temperatura de transporte	-	> 0 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	20 %

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto ao máx. 12 meses

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	conteúdo [ml]	rend. [l]	cartucho	pça/embal
SEAFOAMG	D69204	750	48	alumínio	12