

SEALING FOAM


Automatikus extrúziójú tömítőhab

Poliuretán keverék



UNIVERZÁLIS

Széles körben alkalmazható megoldás a különböző építészeti elemek közötti hézagok kitöltésére



TARTÓSSÁG

Optimális tapadás a legelterjedtebb felületeken, és jó öregedési ellenállás UV-sugárzástól való védelem esetén



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Tűzállósági besorolás	DIN 4102 / EN 13501	B2 / E osztály
Idő:		
• külső réteg kialakulása	-	8 / 10 perc
• megmunkálhatóság extrúzió után	-	20 / 30 perc
• a megszilárdulás első fázisa	-	3 óra
Szerkezeti stabilitás	DIN 53431	± 5 %
Patron felviteli hőmérséklete	-	+10 / +30 °C
Felviteli hőmérséklet	-	+3 °C
Hőmérséklet-tűrési tartomány	-	-40 / +80 °C
Hőmérséklet-tűrési átmeneti maximális értéke	-	+120 °C
Fajsúly	-	15 / 25 kg/m ³
Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódás esetén	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Húzószilárdság	DIN 53430	/
Vízfelvétel	DIN 53428	0,50 térfogat % / 24 óra
Vízgőzáteresztő képesség (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24 óra
Hővezető képesség (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +20 °C
Szállítási hőmérséklet	-	> 0 °C
Oldószer jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	20 %

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	tart. [ml]	kiad. [l]	patron	db/csom
SEAFOAMG	D69204	750	48	alumínium	12