

SEALING FOAM


Isoleringsskum med automatisk extrudering

Polyuretanblandning



UNIVERSELL

Universallösning för ifyllning av luftspalter mellan olika byggmaterial



VARAKTIGHET

Optimalt fäste på flera vanliga ytor och åldringbeständigt vid skydd mot UV-strålar



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Brandtekniskt beteende	DIN 4102 / EN 13501	klass B2 / E
Tid:		
• skapande av extern film	-	8 / 10 minuter
• bearbetbarhet efter extrudering	-	20 / 30 minuter
• för den första härdningsfasen	-	3 timmar
Strukturell stabilitet	DIN 53431	± 5 %
Användningstemperatur för patronen	-	+10 / +30 °C
Tillämpningstemperatur	-	+3 °C
Konstant termisk resistans	-	-40 / +80 °C
Tillfällig termisk resistans	-	+120 °C
Specifik vikt	-	15 / 25 kg/m ³
Belastning vid tryckspänning vid 10 % tryck	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Draghållfasthet	DIN 53430	-
Vattenupptagning	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Vattenångpermeabiliteten (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Värmeledningsförmåga (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Förvaringstemperatur	-	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	-	> 0 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	20 %

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	innehåll [ml]	kapacitet [l]	patron	st./förp.
SEAFOAMG	D69204	750	48	aluminium	12