

SEALING FOAM


Spumă sigilantă cu extrudare automată

Amestec poliuretanic



UNIVERSAL

Soluție polivalentă pentru umplerea golurilor de aer dintre diferitele elemente de construcție



DURABILITATE

Aderență optimă la cele mai comune suprafețe și rezistență la învechire, dacă este protejată de razele UV



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Reacție la foc	DIN 4102 / EN 13501	clasă B2 / E
Durată:		
• creare a peliculei externe	-	8 / 10 minute
• posibilitate de prelucrare după extrudare	-	20 / 30 minute
• pentru prima fază de întărire	-	3 ore
Stabilitate structurală	DIN 53431	± 5 %
Temperatură de aplicare pentru cartuș	-	+10 / +30 °C
Temperatură de aplicare	-	+3 °C
Rezistență termică constantă	-	-40 / +80 °C
Rezistență termică temporară	-	+120 °C
Greutate specifică	-	15 / 25 kg/m ³
Solicitare la comprimare, cu o presiune de 10%	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Rezistență la tracțiune	DIN 53430	/
Absorbția apei	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Permeabilitate la vapori de apă (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conductivitate termică (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatură de depozitare	-	+5 / +20 °C
Temperatură de transport	-	> 0 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	20 %

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 12 luni

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	conținut [ml]	randament [l]	cartuș	buc./amb.
SEAFOAMG	D69204	750	48	aluminu	12