

SEALING FOAM


Tesnilna pena s samodejnim raztezanjem

Poliuretanska zmes



UNIVERZALNO

Večstranska rešitev za polnjenje zračnih rež med različnimi konstrukcijskimi elementi



OBSTOJNA

Odličen oprijem na najpogostejših površinah in obstojnost na staranje, če je zaščitena pred UV-žarki



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Reakcija na ogenj	DIN 4102 / EN 13501	razred B2 / E
Čas:		
• nastanek zunanega filma	-	8 / 10 minut
• preoblikovanje po iztisnjenju	-	20 / 30 minut
• za prvo fazo strjevanja	-	3 ure
Strukturna stabilnost	DIN 53431	± 5 %
Temperatura vgradnje za kartušo	-	+10 / +30 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+3 °C
Trajna termična odpornost	-	-40 / +80 °C
Začasna termična odpornost	-	+120 °C
Specifična teža	-	15 / 25 kg/m ³
Tlačne obremenitve pri 10% pritisku	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Natezna trdnost	DIN 53430	/
Absorpcija vode	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Prepustnost na vodno paro (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Termična prevodnost (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +20 °C
Temperatura transporta	-	> 0 °C
prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	20 %

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	vsečina [ml]	izkoristek [l]	kartuša	kos./emb.
SEAFOAMG	D69204	750	48	aluminij	12