

SEALING FOAM


Těsnící pěna s automatickým protlačováním

Polyuretanová směs



UNIVERZÁLNÍ

Jedná se o víceznačnou pěnu pro vyplňování vzduchových mezer mezi různými konstrukčními prvky



TRVANLIVÁ

Vynikající přilnavost na nejběžnějších površích a odolnost proti zestárnutí, pokud je chráněna před UV zářením



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Reakce na oheň	DIN 4102 / EN 13501	třída B2 / E
Čas:		
• vytvoření vnější fólie	-	8 / 10 minut
• zpracovatelnost po vytlačení	-	20 / 30 minut
• pro první fázi ztvrdnutí	-	3 hodin
Strukturální stabilita	DIN 53431	± 5 %
Teplota aplikace pro kartuše	-	+10 / +30 °C
Teplota aplikace	-	+3 °C
Konstantní tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Dočasný tepelný odpor	-	+120 °C
Specifická hmotnost	-	15 / 25 kg/m ³
Namáhání při stlačení při 10 % tlaku	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Pevnost v tahu	DIN 53430	/
Vstřebání vody	DIN 53428	0,50 % Obj./24 hod
Propustnost vůči vodní páře (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24 hod
Tepelná vodivost (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Skladovací teplota	-	+5 / +20 °C
Teplota pro přepravu	-	> 0 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	20 %

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	obsah [ml]	výkon [l]	kartuše	ks/bal.
SEAFOAMG	D69204	750	48	hliník	12