

SEALING FOAM


Pianka uszczelniająca wyciskana automatycznie

Mieszanka poliuretanowa



UNIWERSALNOŚĆ

Wielofunkcyjne rozwiązanie dla wypełniania przestrzeni powietrznych pomiędzy różnymi elementami konstrukcyjnymi



TRWAŁOŚĆ

Optymalna przyczepność do najczęściej stosowanych powierzchni i odporność na starzenie, jeśli chroniona przed promieniowaniem UV



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102 / EN 13501	klasa B2 / E
Czas:		
• tworzenie filmu zewnętrznego	-	8 - 10 minut
• urabialność po wyłoczeniu	-	20 - 30 minut
• dla pierwszego etapu utwardzania	-	3 godziny
Stabilność strukturalna	DIN 53431	± 5 %
Temperatura nakładania dla kartusza	-	+10 / +30 °C
Temperatura kładzenia	-	+3 °C
Stała odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Tymczasowa odporność termiczna	-	+120 °C
Ciężar właściwy	-	15 / 25 kg/m ³
Napężenia przy ściskaniu dla ciśnienia 10%	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Odporność na rozerwanie	DIN 53430	/
Pochłanianie wody	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Przepuszczalność pary wodnej (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Przewodność cieplna (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Temperatura składowania	-	+5 / +20 °C
Temperatura transportu	-	> 0 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	20 %

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	zawartość [ml]	wydajność [l]	kartusz	szt./op.
SEAFOAMG	D69204	750	48	aluminium	12