


# SEALING FOAM

Αφρός στεγάνωσης αυτόματης διέλασης  
Μείγμα πολυουρεθάνης



## ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Διάλυμα πολλαπλών χρήσεων για πλήρωση κενών αέρος μεταξύ των διαφόρων δομικών στοιχείων



## ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άριστη πρόσφυση στις πιο κοινές επιφάνειες και αντοχή στη γήρανση αν προστατεύεται από τις ακτίνες UV



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ιδιότητες                                | κανονισμοί          | τιμή                          |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά                      | DIN 4102 / EN 13501 | κατηγορία B2 / E              |
| Χρόνος:                                  |                     |                               |
| • δημιουργία της εξωτερικής μεμβράνης    | -                   | 8 / 10 λεπτά                  |
| • κατεργασιμότητα μετά την εξώθηση       | -                   | 20 / 30 λεπτά                 |
| • για την πρώτη φάση σκλήρυνσης          | -                   | 3 ώρες                        |
| Δομική σταθερότητα                       | DIN 53431           | ± 5 %                         |
| Θερμοκρασία εφαρμογής φύσιγγας           | -                   | +10 / +30 °C                  |
| Θερμοκρασία εφαρμογής                    | -                   | +3 °C                         |
| Σταθερή θερμική αντοχή                   | -                   | -40 / +80 °C                  |
| Προσωρινή θερμική αντοχή                 | -                   | +120 °C                       |
| Ειδικό βάρος                             | -                   | 15 / 25 kg/m <sup>3</sup>     |
| Καταπόνηση σε συμπίεση με 10% της πίεσης | DIN 53421           | 5 / 7 N/cm <sup>2</sup>       |
| Αντοχή σε εφελκυσμό                      | DIN 53430           | /                             |
| Απορρόφηση νερού                         | DIN 53428           | 0,50 % Vol./24h               |
| Διαπερατότητα στους υδρατμούς (DVA/WDD)  | DIN 53429           | 50 / 60 g/m <sup>2</sup> /24h |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ)                  | DIN 56612           | 0,035 W/h                     |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης                  | -                   | +5 / +20 °C                   |
| Θερμοκρασία μεταφοράς                    | -                   | > 0 °C                        |
| Παρουσία διαλυτών                        | -                   | OXI                           |
| Εκπομπές VOC (πηγικών οργανικών ενώσεων) | -                   | 20 %                          |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| κωδικός  | πρώην κωδικός | περιεχόμενο [ml] | resa [l] | φύσιγγα   | τεμ/συσκ |
|----------|---------------|------------------|----------|-----------|----------|
| SEAFOAMG | D69204        | 750              | 48       | αλουμίνιο | 12       |