


SEALING FOAM

Αφρός στεγάνωσης αυτόματης διέλασης
Μείγμα πολυουρεθάνης



ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Διάλυμα πολλαπλών χρήσεων για
πλήρωση κενών αέρος μεταξύ
των διαφόρων δομικών στοιχείων



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άριστη πρόσφυση στις πιο κοινές
επιφάνειες και αντοχή στη γήρανση αν
προστατεύεται από τις ακτίνες UV



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102 / EN 13501	κατηγορία B2 / E
Χρόνος:		
• δημιουργία της εξωτερικής μεμβράνης	-	8 / 10 λεπτά
• κατεργασιμότητα μετά την εξώθηση	-	20 / 30 λεπτά
• για την πρώτη φάση σκλήρυνσης	-	3 ώρες
Δομική σταθερότητα	DIN 53431	± 5 %
Θερμοκρασία εφαρμογής φύσιγγας	-	+10 / +30 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+3 °C
Σταθερή θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Προσωρινή θερμική αντοχή	-	+120 °C
Ειδικό βάρος	-	15 / 25 kg/m ³
Καταπόνηση σε συμπίεση με 10% της πίεσης	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Αντοχή σε εφελκυσμό	DIN 53430	/
Απορρόφηση νερού	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Διαπερατότητα στους υδρατμούς (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +20 °C
Θερμοκρασία μεταφοράς	-	> 0 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πηγικών οργανικών ενώσεων)	-	20 %

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιεχόμενο [ml]	resa [l]	φύσιγγα	τεμ/συσκ
SEAFOAMG	D69204	750	48	αλουμίνιο	12