


SEALING FOAM

Putu hermētiķis automātiskai ekstrūzijai
Poliuretāna maisījums



UNIVERSĀLS

Daudzfunkcionāls risinājums
gaiss spraugu uzpildīšanai starp
dažādiem būvelementiem



IZTURĪBA

Lieliska saķere uz parastām virsmām
un izturība pret novecošanu, ja
aizsargāts no UV stariem



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Ugunsreakcija	DIN 4102 / EN 13501	klase B2/E
Laiks:		
• ārējās plēves izveide	-	8/10 minūtes
• darbaspēja pēc ekstrūzijas	-	20/30 minūtes
• pirmajai cietēšanas fāzei	-	3 stundas
Strukturālā stabilitāte	DIN 53431	± 5 %
Kasetnes darba temperatūra	-	+10 / +30 °C
Darba temperatūra	-	+3 °C
Pastāvīga karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Pagaidu karstumizturība	-	+120 °C
Blīvums	-	15 / 25 kg/m ³
Spiedes stiprība pie 10 % spiediena	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Stiepes izturība	DIN 53430	/
Ūdens absorbcija	DIN 53428	0,50 % Tilp./24h
Ūdens tvaika caurlaidība (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Siltumvadītspēja (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +20 °C
Transportēšanas temperatūra	-	> 0 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	20 %

PIEZĪME: Glabājiēt produktu sausā iekštelpā maks. 12 mēnešus

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	saturs [ml]	iznākums [l]	kasetne	gab./iepak.
SEAFOAMG	D69204	750	48	alumīnijs	12