

TILE FOAM

Schiuma ad estrusione automatica per l'incollaggio di tegole o pannelli isolanti

Miscela poliuretanica



VERSATILE

Ideale per l'incollaggio di pannelli isolanti, tegole ed altri elementi porosi



PRATICA

Posa facile e precisa; indurimento rapido e adesività garantita nel tempo se protetta dai raggi UV



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Reazione al fuoco	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 - B3 / E - F
Tempo:		
• creazione della pellicola esterna	-	8 / 10 minuti
• lavorabilità dopo l'estrusione	-	20 / 30 minuti
• per la prima fase di indurimento	-	3 ore
Stabilità strutturale	DIN 53431	± 5 %
Temperatura di applicazione per la cartuccia	-	+10 / +30 °C
Temperatura di applicazione	-	3 °C
Resistenza termica costante	-	-40 / +80 °C
Resistenza termica temporanea	-	120 °C
Peso specifico	-	15 / 25 kg/m ³
Sollecitazione alla compressione a 10 % di pressione	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Assorbimento acqua	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Permeabilità al vapore acqueo (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conducibilità termica (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +20 °C
Temperatura di trasporto	-	> 0 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	20 %

NOTA: Il prodotto è da considerarsi un ausilio in fase di posa dello strato isolante. Si rimanda al produttore di quest'ultimo la responsabilità di indicare il corretto metodo di posa.

Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	contenuto [ml]	resa [l]	cartuccia	pz/conf
TILEFOAM	D69205	750	40	alluminio	12