

TILE FOAM

Mousse à extrusion automatique pour le collage de tuiles ou de panneaux isolants

Mélange de polyuréthane



POLYVALENT

Idéale pour le collage de panneaux isolants, tuiles et autres éléments poreux



PRATIQUE

Pose facile et précise ; durcissement rapide et adhésivité garantie dans le temps si elle est protégée des rayons UV



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Réaction au feu	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 - B3 / E - F
Temps :		
• création du film extérieure	-	8 / 10 minutes
• usinabilité après extrusion	-	20 / 30 minutes
• pour la première phase de durcissement	-	3 heures
Stabilité dimensionnelle	DIN 53431	± 5 %
Température d'application pour la cartouche	-	+10 / +30 °C
Température d'application	-	3 °C
Température maximale d'exercice constant	-	-40 / +80 °C
Température maximale d'exercice temporaire	-	120 °C
Poids spécifique	-	15 / 25 kg/m ³
Sollicitation à la compression à 10% de pression	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Absorption de l'eau	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Perméabilité à la vapeur d'eau (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conductivité thermique (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Température de stockage	-	+5 / +20 °C
Température de transport	-	> 0 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	20 %

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	contenu [ml]	rendement [l]	cartouche	pcs/cond
TILEFOAM	D69205	750	40	aluminium	12

REMARQUE : Le produit doit être considéré comme un accessoire pendant la pose de la couche isolante. C'est au producteur du produit qu'il revient d'indiquer la bonne méthode de pose.

Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 12 mois