

TILE FOAM


Espuma de extrusión automática para fijar tejas o paneles aislantes

Mezcla poliuretánica



VERSÁTIL

Ideal para fijar paneles aislantes, tejas y otros elementos porosos



PRÁCTICA

Colocación fácil y precisa; endurecimiento rápido y adhesividad garantizada en el tiempo si se protege de los rayos UV



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Reacción al fuego	DIN 4102 / EN 13501	clase B2 - B3 / E - F
Tiempo:		
• creación de la película externa	-	8 / 10 minutos
• elaborabilidad después de la extrusión	-	20 / 30 minutos
• para la primera fase de endurecimiento	-	3 horas
Estabilidad dimensional	DIN 53431	± 5 %
Temperatura de trabajo para el cartucho	-	+10 / +30 °C
Temperatura de aplicación	-	3 °C
Temperatura máxima de ejercicio constante	-	-40 / +80 °C
Temperatura máxima de ejercicio temporal	-	120 °C
Peso específico	-	15 / 25 kg/m ³
Solicitación a la compresión a 10% de presión	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Hidroabsorción	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Permeabilidad al vapor de agua (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conductividad térmica (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +20 °C
Temperatura de transporte	-	> 0 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	20 %

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	contenido [ml]	rendimiento [l]	cartucho	unid./cajas
TILEFOAM	D69205	750	40	aluminio	12

NOTA: El producto se debe considerar un apoyo en la fase de colocación de la capa aislante. El fabricante de esta última tendrá la responsabilidad de indicar el método de colocación correcto.

Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses