

TILE FOAM

Espuma de extrusão automática para a colagem de telhas ou de painéis isolantes

Mistura poliuretânica



VERSÁTIL

Ideal para a colagem de painéis isolantes, telhas e outros elementos porosos



PRÁTICA

Colocação fácil e de precisão; endurecimento rápido e adesividade garantida ao longo do tempo, se protegida dos raios UV



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Reação ao fogo	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 - B3 / E - F
Tempo:		
• criação da película externa	-	8 / 10 minutos
• maneabilidade após a extrusão	-	20 / 30 minutos
• para a primeira fase de endurecimento	-	3 horas
Estabilidade dimensional	DIN 53431	± 5 %
Temperatura de manufaturação para o cartucho	-	+10 / +30 °C
Temperaturas de aplicação	-	3 °C
Temperatura máxima de exercício constante	-	-40 / +80 °C
Resistência térmica temporária	-	120 °C
Peso específico	-	15 / 25 kg/m ³
Esforço de compressão a 10% de pressão	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Hidro-absorção	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Permeabilidade ao vapor de água (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Condutividade térmica (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +20 °C
Temperatura de transporte	-	> 0 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	20 %

NOTA: O produto deve ser considerado como auxiliar na fase de colocação da camada isolante. O fabricante deste produto tem a responsabilidade de indicar o método correto de aplicação.

Conservar o produto em local seco e coberto ao máx. 12 meses

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	conteúdo [ml]	rend. [l]	cartucho	pça/embal
TILEFOAM	D69205	750	40	alumínio	12