

# TILE FOAM


Espuma de extrusão automática para a colagem de telhas ou de painéis isolantes

Mistura poliuretânica



## VERSÁTIL

Ideal para a colagem de painéis isolantes, telhas e outros elementos porosos



## PRÁTICA

Colocação fácil e de precisão; endurecimento rápido e adesividade garantida ao longo do tempo, se protegida dos raios UV



## DADOS TÉCNICOS

| propriedades                                 | normativa           | valor                         |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Reação ao fogo                               | DIN 4102 / EN 13501 | classe B2 - B3 / E - F        |
| Tempo:                                       |                     |                               |
| • criação da película externa                | -                   | 8 / 10 minutos                |
| • maneabilidade após a extrusão              | -                   | 20 / 30 minutos               |
| • para a primeira fase de endurecimento      | -                   | 3 horas                       |
| Estabilidade dimensional                     | DIN 53431           | ± 5 %                         |
| Temperatura de manufaturação para o cartucho | -                   | +10 / +30 °C                  |
| Temperaturas de aplicação                    | -                   | 3 °C                          |
| Temperatura máxima de exercício constante    | -                   | -40 / +80 °C                  |
| Resistência térmica temporária               | -                   | 120 °C                        |
| Peso específico                              | -                   | 15 / 25 kg/m <sup>3</sup>     |
| Esforço de compressão a 10% de pressão       | DIN 53421           | 5 / 7 N/cm <sup>2</sup>       |
| Hidro-absorção                               | DIN 53428           | 0,50 % Vol./24h               |
| Permeabilidade ao vapor de água (DVA/WDD)    | DIN 53429           | 50 / 60 g/m <sup>2</sup> /24h |
| Condutividade térmica (λ)                    | DIN 56612           | 0,035 W/mK                    |
| Temperatura de armazenagem                   | -                   | +5 / +20 °C                   |
| Temperatura de transporte                    | -                   | > 0 °C                        |
| Presença de solventes                        | -                   | NÃO                           |
| Emissões de VOC (COV)                        | -                   | 20 %                          |

NOTA: O produto deve ser considerado como auxiliar na fase de colocação da camada isolante. O fabricante deste produto tem a responsabilidade de indicar o método correto de aplicação.

Conservar o produto em local seco e coberto ao máx. 12 meses

## CÓDIGOS E DIMENSÕES

| código   | ex código | conteúdo [ml] | rend. [l] | cartucho | pça/embal |
|----------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|
| TILEFOAM | D69205    | 750           | 40        | alumínio | 12        |