

TILE FOAM


Automatikus extrúziójú hab tetőcserepek vagy szigetelőpanelek ragasztásához

Poliuretán keverék



SOKOLDALÚ

Ideális szigetelőpanelek, tetőcserepek és más porózus elemek ragasztásához



PRAKTIKUS

Könnyű és precíz felvitel; gyors megszilárdulás és garantált tapadóképesség az UV-sugárzástól való védetség esetén



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Tűzállósági besorolás	DIN 4102 / EN 13501	B2 – B3 / E – F osztály
Idő:		
• külső réteg kialakulása	-	8 / 10 perc
• megmunkálhatóság extrúzió után	-	20 / 30 perc
• a megszilárdulás első fázisa	-	3 óra
Szerkezeti stabilitás	DIN 53431	± 5 %
Patron felviteli hőmérséklete	-	+10 / +30 °C
Felviteli hőmérséklet	-	3 °C
Hőmérséklet-tűrési tartomány	-	-40 / +80 °C
Hőmérséklet-tűrés átmeneti maximális értéke	-	120 °C
Fajsúly	-	15 / 25 kg/m ³
Nyomófeszültség 10%-os összenyomódás esetén	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Vízfelvétel	DIN 53428	0,50 térfogat % / 24 óra
Vízgőzáteresztő képesség (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24 óra
Hővezető képesség (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +20 °C
Szállítási hőmérséklet	-	> 0 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	20 %

MEGJEGYZÉS: A termék funkciója, hogy segítséget nyújtson a szigetelőréteg felhelyezése során.

A szigetelőréteg gyártójának feladata, hogy tájékoztatást adjon a helyes felhelyezési módokról.

A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	tart. [ml]	kiad. [l]	patron	db/csom
TILEFOAM	D69205	750	40	alumínium	12