

TILE FOAM


Skum med automatisk extrudering för limning av tegel eller isoleringspaneler

Polyuretanblandning



MÅNGSIDIG

Idealisk för limning av isoleringspaneler, tegel och andra porösa element



PRAKTISK

Lätt och precis installation.
Snabb härdning och garanterad vidhäftningsförmåga vid skydd mot UV-strålar



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Brandtekniskt beteende	DIN 4102 / EN 13501	klass B2 - B3 / E - F
Tid:		
• skapande av extern film	-	8 / 10 minuter
• bearbetbarhet efter extrudering	-	20 / 30 minuter
• för den första härdningsfasen	-	3 timmar
Strukturell stabilitet	DIN 53431	± 5 %
Användningstemperatur för patronen	-	+10 / +30 °C
Tillämpningstemperatur	-	3 °C
Konstant termisk resistans	-	-40 / +80 °C
Tillfällig termisk resistans	-	120 °C
Specifik vikt	-	15 / 25 kg/m ³
Belastning vid tryckspänning vid 10 % tryck	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Vattenupptagning	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Vattenångpermeabiliteten (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Värmeledningsförmåga (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Förvaringstemperatur	-	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	-	> 0 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	20 %

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	innehåll [ml]	kapacitet [l]	patron	st./förp.
TILEFOAM	D69205	750	40	aluminium	12

ANMÄRKNING: Produkten anses som ett hjälpmedel vid installation av isoleringen. Tillverkaren ansvarar för att ange rätt installationsmetod.

Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader