

TILE FOAM


Spumă cu extrudare automată pentru lipirea țiglelor sau panourilor izolante

Amestec poliuretanic



VERSATILĂ

Ideală pentru lipirea panourilor izolante, a țiglelor și altor elemente poroase



PRACTICĂ

Aplicare ușoară și precisă; întărire rapidă și lipire garantată în timp, dacă este protejată contra razelor UV



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Reacție la foc	DIN 4102 / EN 13501	clasă B2 - B3 / E - F
Durată:		
• creare a peliculei externe	-	8 / 10 minute
• posibilitate de prelucrare după extrudare	-	20 / 30 minute
• pentru prima fază de întărire	-	3 ore
Stabilitate structurală	DIN 53431	± 5 %
Temperatură de aplicare pentru cartuș	-	+10 / +30 °C
Temperatură de aplicare	-	3 °C
Rezistență termică constantă	-	-40 / +80 °C
Rezistență termică temporară	-	120 °C
Greutate specifică	-	15 / 25 kg/m ³
Solicitare la comprimare, cu o presiune de 10%	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Absorbția apei	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Permeabilitate la vapori de apă (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Conductivitate termică (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Temperatură de depozitare	-	+5 / +20 °C
Temperatură de transport	-	> 0 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	20 %

NOTĂ: Produsul trebuie considerat un ajutor în faza de aplicare a stratului izolant. Producătorul acestuia este responsabil pentru indicarea metodei corecte de aplicare.

Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 12 luni

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	conținut [ml]	randament [l]	cartuș	buc./amb.
TILEFOAM	D69205	750	40	aluminu	12