

TILE FOAM


Pěna s automatickým protlačováním pro přilepení tašek nebo izolačních panelů

Polyuretanová směs



VŠESTRANNÁ

Ideální pro lepení izolačních panelů, tašek a jiných porézních prvků



PRAKTICKÁ

Snadná a přesná pokládka; rychlé vytvrzení a přilnavost zaručena v průběhu času, pokud jsou chráněny před UV zářením



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Reakce na oheň	DIN 4102 / EN 13501	třída B2 - B3 / E - F
Čas:		
• vytvoření vnější fólie	-	8 / 10 minut
• zpracovatelnost po vytlačení	-	20 / 30 minut
• pro první fázi ztvrdnutí	-	3 hodin
Strukturální stabilita	DIN 53431	± 5 %
Teplota aplikace pro kartuše	-	+10 / +30 °C
Teplota aplikace	-	3 °C
Konstantní tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Dočasný tepelný odpor	-	120 °C
Specifická hmotnost	-	15 / 25 kg/m ³
Namáhání při stlačení při 10 % tlaku	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Vstřebání vody	DIN 53428	0,50 % Obj./24 hod
Propustnost vůči vodní páře (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24 hod
Tepelná vodivost (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Skladovací teplota	-	+5 / +20 °C
Teplota pro přepravu	-	> 0 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	20 %

POZNÁMKA: Výrobek je třeba považovat za podporu při pokládce izolační vrstvy. O správné metodě jeho pokládky se prosím poraďte s jeho výrobcem.

Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	obsah [ml]	výkon [l]	kartuše	ks/bal.
TILEFOAM	D69205	750	40	hliník	12