


TILE FOAM

Αφρός αυτόματης διέλασης για τη συγκόλληση κεραμιδιών ή πετασμάτων μόνωσης
Μείγμα πολυουρεθάνης



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ

Ιδανικό για συγκόλληση πετασμάτων μόνωσης, κεραμιδιών και άλλων πορωδών στοιχείων



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Εύκολη και ακριβής τοποθέτηση· γρήγορη σκλήρυνση και εγγυημένη πρόσφυση με την πάροδο του χρόνου, αν προστατεύεται από τις ακτίνες UV



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102 / EN 13501	κατηγορία B2 - B3 / E - F
Χρόνος:		
• δημιουργία της εξωτερικής μεμβράνης	-	8 / 10 λεπτά
• κατεργασιμότητα μετά την εξώθηση	-	20 / 30 λεπτά
• για την πρώτη φάση σκλήρυνσης	-	3 ώρες
Δομική σταθερότητα	DIN 53431	± 5 %
Θερμοκρασία εφαρμογής φύσιγγας	-	+10 / +30 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	3 °C
Σταθερή θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Προσωρινή θερμική αντοχή	-	120 °C
Ειδικό βάρος	-	15 / 25 kg/m ³
Καταπόνηση σε συμπίεση με 10% της πίεσης	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Απορρόφηση νερού	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Διαπερατότητα στους υδρατμούς (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +20 °C
Θερμοκρασία μεταφοράς	-	> 0 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	20 %

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιεχόμενο [ml]	resa [l]	φύσιγγα	τεμ/συσκ
TILEFOAM	D69205	750	40	αλουμίνιο	12

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν πρέπει να θεωρείται βοήθημα κατά την τοποθέτηση του μονωτικού στρώματος. Βαρύνει τον κατασκευαστή του τελευταίου η ευθύνη να υποδείξει τη σωστή μέθοδο εγκατάστασης.

Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες