

# TILE FOAM


Клей-пена с автоматическим выдавливанием для черепицы или изолирующих панелей

Полиуретановая композиция



## УНИВЕРСАЛЬНО

Идеально для приклеивания изолирующих панелей, черепицы и других пористых материалов



## ПРАКТИЧНО

Точная укладка – легко. Быстрое затвердевание и долгая стабильность при условии защиты от УФ-излучения



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| характеристика                        | стандарт            | значение           |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Горючесть                             | DIN 4102 / EN 13501 | класс B2–B3 / E–F  |
| Время:                                |                     |                    |
| • пленкообразование                   | -                   | 8–10 мин           |
| • обрабатываемость после выдавливания | -                   | 20–30 мин          |
| • первой фазы твердения               | -                   | 3 часа             |
| Структурная стабильность              | DIN 53431           | ± 5 %              |
| Температура баллона при нанесении     | -                   | +10 / +30 °C       |
| Температура при нанесении             | -                   | 3 °C               |
| Термостойкость постоянная             | -                   | -40 / +80 °C       |
| Термостойкость временная              | -                   | 120 °C             |
| Удельный вес                          | -                   | 15–25 кг/м³        |
| Сила реакции при сжатии на 10%        | DIN 53421           | 5–7 Н/см²          |
| Водопоглощение                        | DIN 53428           | 0,50 % Vol./сутки  |
| Паропроницаемость (DVA/WDD)           | DIN 53429           | 50 / 60 г/м²/сутки |
| Теплопроводность (λ)                  | DIN 56612           | 0,035 Вт/ч         |
| Температура хранения                  | -                   | +5 / +20 °C        |
| Температура транспортировки           | -                   | > 0 °C             |
| Растворители в составе                | -                   | НЕТ                |
| Выбросы ЛОС (VOC)                     | -                   | 20 %               |

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Продукт используется в качестве вспомогательного средства при укладке изоляционного слоя. Инструкции по укладке последнего см. у соответствующего производителя.

Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.

## КОДЫ И РАЗМЕРЫ

| код             | стар. код | объем [мл] | выход [л] | картридж | шт/упак |
|-----------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| <b>TILEFOAM</b> | D69205    | 750        | 40        | алюминий | 12      |