

TILE FOAM


Клей-пена с автоматическим выдавливанием для черепицы или изолирующих панелей

Полиуретановая композиция



УНИВЕРСАЛЬНО

Идеально для приклеивания изолирующих панелей, черепицы и других пористых материалов



ПРАКТИЧНО

Точная укладка – легко. Быстрое затвердевание и долгая стабильность при условии защиты от УФ-излучения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Горючесть	DIN 4102 / EN 13501	класс B2–B3 / E–F
Время:		
• пленкообразование	-	8–10 мин
• обрабатываемость после выдавливания	-	20–30 мин
• первой фазы твердения	-	3 часа
Структурная стабильность	DIN 53431	± 5 %
Температура баллона при нанесении	-	+10 / +30 °C
Температура при нанесении	-	3 °C
Термостойкость постоянная	-	-40 / +80 °C
Термостойкость временная	-	120 °C
Удельный вес	-	15–25 кг/м³
Сила реакции при сжатии на 10%	DIN 53421	5–7 Н/см²
Водопоглощение	DIN 53428	0,50 % Vol./сутки
Паропроницаемость (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 г/м²/сутки
Теплопроводность (λ)	DIN 56612	0,035 Вт/ч
Температура хранения	-	+5 / +20 °C
Температура транспортировки	-	> 0 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	20 %

ПРИМЕЧАНИЕ. Продукт используется в качестве вспомогательного средства при укладке изоляционного слоя. Инструкции по укладке последнего см. у соответствующего производителя.

Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	объем [мл]	выход [л]	картридж	шт/упак
TILEFOAM	D69205	750	40	алюминий	12