


TILE FOAM

Putas ar automātisku ekstrūziju, lai pārklātu ar saistvielu dakstiņus vai izolācijas paneļus
Poliuretāna maisījums



DAUDZPUSĪGS

Ideāli piemērots, lai pārklātu izolācijas paneļus, dakstiņus un citus porainus elementus



PRAKSE

Viegla un precīza uzklāšana; ātri sacietējošs un garantēta saķere laika gaitā, ja tas ir aizsargāts no UV stariem



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Ugunsreakcija	DIN 4102 / EN 13501	klase B2 - B3 / E - F
Laiks:		
• ārējās plēves izveide	-	8/10 minūtes
• darbaspēja pēc ekstrūzijas	-	20/30 minūtes
• pirmajai cietēšanas fāzei	-	3 stundas
Strukturālā stabilitāte	DIN 53431	± 5 %
Kasetnes darba temperatūra	-	+10 / +30 °C
Darba temperatūra	-	3 °C
Pastāvīga karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Pagaidu karstumizturība	-	120 °C
Blīvums	-	15/25 kg/m ³
Spiedes stiprība pie 10 % spiediena	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Ūdens absorbcija	DIN 53428	0,50 % Tilp./24h
Ūdens tvaika caurlaidība (DVA/WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Siltumvadītspēja (λ)	DIN 56612	0,035 W/h
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +20 °C
Transportēšanas temperatūra	-	> 0 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	20 %

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	saturs [ml]	iznākums [l]	kasetne	gab./iepak.
TILEFOAM	D69205	750	40	alumīnijs	12

PIEZĪME: Produkts ir uzskatāms par palīgīdzekli izolācijas slāņa ieklāšanas laikā. Lūdzu, sazinieties ar ražotāju, kura pienākums ir norādīt pareizo ieklāšanas veidu.

Glabājiet produktu sausā iekštelpā maks. 12 mēnešus