

UNIVERSAL GEL


IP68 szintű tömítést biztosító, azonnali hatású tömítőanyag

Szabadalmaztatott, tartós tapadású és rugalmasságú, hálós szerkezetű viszkoelasztikus gél




HERMETIKUS ÉS BIZTONSÁGOS LEZÁRÁS

A legmagasabb szintű hermetikus zárást biztosítja, lehetővé téve a közvetlen kapcsolatot a feszültséget vezető vezetékekkel



SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEK

Bármilyen éghajlati viszonyok között felvihető, még esőben is; hőmérséklet-tűrése +250 °C-ig terjed



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Védelmi fok	EN 60529	IP68
Gyúlékonyság	UL 94	HB osztály
Lobbanáspont	DIN 51376	> +200 °C
Öngyulladás hőmérséklet	DIN 51376	> +400 °C
A megszáradulás első fázisához szükséges idő	-	nem keményedik meg
Felviteli hőmérséklet	-	-40 / +40 °C
Hőmérséklet-tűrési tartomány	-	-60 / +200 °C
Hőmérséklet-tűrés átmeneti maximális értéke	-	+250 °C
Fajsúly	-	0,96 g/köbcentiméter
Vízfelvétel 30 nap után	-	< 0,05 %
Hővezető képesség	DIN 56612	kb. 0,2 W/mK
Dielektromos szilárdság	-	< 5
Veszteségi tényező	-	< 5 ⁻³
Fajlagos térfogati ellenállás	-	> 2 x 10 ¹⁵ Ωcm
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +20 °C
Oldószer jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRTEK

kód	régi kód	tart. [ml]	patron	db/csom
UNIGEL	D69602	280	műanyag	36