

UNIVERSAL GEL


Momentāns hermētiķis blīvēšanai atbilstoši IP68 aizsardzības prasībām

Strukturēts Visco elastīgs gels, patentēts pastāvīgai saķerei un elastībai




HERMĒTISKUMS UN DROŠĪBA

Tas nodrošina visaugstāko hermētiskuma veiktspēju, ļaujot tiešu kontaktu ar sprieguma vadiem



EKSTREMĀLI APSTĀKĻI

Piemērojams jebkuros klimatiskos apstākļos, pat lietū; tas garantē siltuma izturību līdz +250 °C



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Aizsardzības pakāpe	EN 60529	IP68
Uzliesmojamība	UL 94	Klase HB
Uzliesmošanas temperatūra	DIN 51376	> +200 °C
Pašuzliesmošanās temperatūra	DIN 51376	> +400 °C
Laiks pirmajai cietēšanas fāzei	-	necietējošs
Darba temperatūra	-	-40 / +40 °C
Pastāvīga karstumizturība	-	-60 / +200 °C
Pagaidu karstumizturība	-	+250 °C
Blīvums	-	0,96 g/cc
Ūdens absorbcija pēc 30 dienām	-	< 0,05 %
Siltumvadītspēja	DIN 56612	apt. 0,2 W/mK
Dielektriskā izturība	-	< 5
Zaudējumu faktors	-	< 5 ⁻³
Skaluma izturība	-	> 2 x 10 ¹⁵ Ωcm
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +20 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiēt produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	saturs [ml]	kasetne	gab./iepak.
UNIGEL	D69602	280	plastmasa	36