

DEFENCE ADHESIVE 200



建筑构件自粘保护膜

透明度极高

该产品安装后具有隐形效果, 让您可以轻松看到面板上粉斗和安装孔的指示。该膜可以保护木材, 而不妨碍搬运或现场操作。

防水防滑

产品表面经处理可防水。该膜可抵抗磨损和踩踏。

12 周的有效保护

由于自粘膜的性能优异, 安装既快速又简单。如果安装过程中出现错误, 工人可以轻松地重新定位并进行粘贴。

该膜能够提供 12 周的建筑构件保护器。

成分

上层
EVA 涂层
下层
聚丙烯PP无纺布
胶
无溶剂丙烯酸分散体
分隔层
可移除预切割塑料薄膜

产品编码和规格

产品编码	描述	内衬 [mm]	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFAS200	DEFENCE ADHESIVE STRIPE 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	-
DEFA200490	DEFENCE ADHESIVE 200 0,49 m	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	72
DEFA200990	DEFENCE ADHESIVE 200 0,99 m	495/495	0,99	50	49,5	3' 3	164	533	30



防水透气

由于经过特殊的聚合物处理, 该膜不渗透水和空气, 但可渗透蒸汽。这可保持渗透物的干燥。

规格及技术参数

属性	标准	数值	数值
单位平方克重	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
厚度	EN 1849-2	约 0,25 mm	10 mil
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
不透水性	EN 1928	符合要求	-
耐温性	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
湿阻因子(μ)	-	约 10000	约12.5 MNs/g
密度	-	约 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
暴露时耐候性能	-	12 个星期	-
180°时在钢上的粘附力	-	20 N / 25 mm	-
储存温度	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
适用温度	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

可持续：无衬纸，减少浪费。
透明：不覆盖密封细节和痕迹。
实用：高粘性胶带，安装方便快捷。

产品编码	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



技术表注明了与 INVISI BAND 产品一同使用的更多信息。



预生产

预制工艺的理想产品：在面板上可以更好地安装，并且在运输和组装阶段，可最大化对建筑构件的保护。该膜高度灵活且可重新定位，可保证复杂表面的密封。

■ 施工步骤

应用在楼板上



■ 产品范围

