

DEFENCE ADHESIVE 200



EN 13984

建築部材用自己粘着性保護メンブレン

極めて透明

この製品は、一度敷設すると見えなくなり、パネル上のパウダーマーカーのマークも取り付け穴も簡単に確認することができます。
この保護メンブレンは、取り扱いや現場作業の妨げになることなく、木材を保護します。

防水・滑り止め

表面処理により防水性を実現。メンブレンは現場での摩耗や踏みつけに耐えられます。

12週間の保護保証

表面は自己粘着性なので、施工は素早く簡単に行うことができます。取り付け中に施工ミスをした場合でも、メンブレンの位置を変更して再配置することができます。
建築部材の保護は12週間保証されます。

組成

上部層

EVAコーティング

下部層

PP不織布

接着剤

ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー

取り外し可能なプレカットプラスチックフィルム

コードと寸法

コード	内容	ライナー [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFA200	DEFENCE ADHESIVE 200 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFAS200	DEFENCE ADHESIVE STRIPE 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	-
DEFA200490	DEFENCE ADHESIVE 200 0,49 m	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	72
DEFA200990	DEFENCE ADHESIVE 200 0,99 m	495/495	0,99	50	49,5	3' 3	164	533	30



水不透過性、蒸気透過性

特殊ポリマー処理により、メンブレンは水と空気を通しません、蒸気は通します。そのため、浸透した水分も簡単に乾燥します。

技術仕様書

項目	規格	物性値	物性値
目付け重量	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	約 0,25 mm	10 mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	2,5 m	1.4 perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	> 120 / 80 N / 50 mm	> 14 / 9 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	> 40 / 40 %	-
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	> 60 / 65 N	> 13.5 / 14.6 N
防水性	EN 1928	適合	-
耐温性	-	-40 / +80 °C	-40 / 176 °F
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 10000	約12.5 MNs/g
密度	-	約 800 kg/m ³	0.46 oz/in ³
大気物質への露出	-	12週間	-
スチール上の接着性 (180°C)	-	20 N / 25 mm	-
保管温度	-	-5 / +35 °C	23 / 95 °F
適用温度	-	+5 / +25 °C	41 / 77 °F

INVISI BAND

サステナブル: 剥離紙が使われていないので、無駄な廃棄物を削減します。
透明: テープを貼り付けた部分の細部や痕跡をカバーしません。
実用的: 粘着力の高いテープで、簡単にすぐに貼ることができます。

コード	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



INVISI BAND製品のアプリケーションについては、データシートをご覧ください。



プレハブ工法

プレハブ工法に理想的な製品です。パネル敷設が改善され、輸送中や組み立て中の建築部材の保護が最大化されます。メンブレンは柔軟性が高く、貼り直しが可能なため、複雑な表面のシーリングが保証されます。

■ 取り付け要領

天井への取り付け



■ 製品ラインナップ

