

BLACK BAND

NASTRO BUTILICO MONOADESIVO UNIVERSALE



STRAORDINARIO

Universale ed espandibile fino al 300%, sigilla efficacemente qualsiasi fessura sui più diffusi materiali edili.

PRATICO

Ideale per sigillature agevoli su nodi ostici e superfici molto irregolari; autosaldante anche a basse temperature.



COMPOSIZIONE

- 1 **supporto**: pellicola in PE ad alta densità
- 2 **collante**: compound butilico adesivo nero
- 3 **strato di separazione**: pellicola in PP a rilascio facilitato

DATI TECNICI

| Proprietà | normativa | valore | USC units |
|--|-------------|---------------|------------------|
| Tack iniziale +23/+5 °C | ASTM D 2979 | 7,2/13 N | 1.6/2.9 lbf |
| Forza di adesione su acciaio a 180° | ASTM D 1000 | 22 N/10 mm | 12.6 lbf/in |
| Resistenza a trazione MD/CD | EN 12311-1 | 20/10 N/50 mm | 2.28/1.14 lbf/in |
| Allungamento MD/CD | EN 12311-1 | 250/300 % | - |
| Impermeabilità all'acqua | - | conforme | - |
| Temperatura di applicazione ⁽¹⁾ | - | +0/+45 °C | +32/+113 °F |
| Resistenza alla temperatura | - | -40/+100 °C | -40/+212 °F |
| Temperatura di stoccaggio ⁽²⁾ | - | +0/+50 °C | +32/+122 °F |
| Presenza di solventi | - | no | - |
| Classificazione VOC francese | ISO 16000 | A+ | - |
| Esposizione agli agenti atmosferici | - | 4 settimane | - |

⁽¹⁾Su supporto asciutto e a temperatura > 0 °C. È necessario garantire l'assenza di condensa o gelo sulla superficie.

⁽²⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 12 mesi. Si raccomanda di stoccare il prodotto a temperatura ambiente fino all'applicazione, poiché sensibile agli sbalzi termici. Suggeriamo di applicarlo sfruttando le ore più fresche in estate e le ore più calde in inverno, eventualmente con l'aiuto di una pistola ad aria calda.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | liner [mm] | B [mm] | s [mm] | L [m] | liner [in] | B [in] | s [mil] | L [ft] | |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|---|
| BLACK50 | 50 | 50 | 2 | 10 | 2.0 | 2.0 | 79 | 33 | 6 |
| BLACK4040 | 40/40 | 80 | 2 | 10 | 1.6/1.6 | 3.2 | 79 | 33 | 4 |

CONSIGLI DI POSA

SIGILLATURA PASSAGGIO IMPIANTI



SIGILLATURA GIUNTO NEL NODO ATTACCO A TERRA



FINGERLIFT E LINER PRETAGLIATO

Grazie alla pellicola a rilascio facilitato la posa risulta veloce. La versione da 80 mm dispone del liner pretagliato per facilitare la posa in angoli o punti complessi.

MESCOLA BUTILICA SPECIALE

La formulazione del prodotto in butile assicura eccellente durabilità anche se soggetto a stress termico e lo rende adatto alla posa anche a basse temperature.