

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

CE
EN 13859-1/2

SELBSTKLEBENDE DIFFUSIONSOFFENE UND UV-BESTÄNDIGE MONOLITHISCHE BAHN

SELBSTKLEBEND UND MONOLITHISCH

Sie besteht aus einer speziellen Polymermischung und ist mit einer Klebefolie ausgestattet, die perfekt auf jedem Haftgrund anliegt. Die monolithische Konstruktion bietet hervorragende Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit und garantiert einen vorübergehenden Schutz für 10 Wochen.

FEUERBESTÄNDIG, SCHÜTZT DAS GEBÄUDE

Mit Brandverhalten B-s1, d0 und Flammhemmung nach EN 13501-1. Die geringe Flammenausbreitung gewährleistet die Sicherheit des Gebäudes und von Personen.



AUS
AS/NZS
4200.1
Class 4

USA
IRC
vp

A
Önorm B4119
UD Typ I
US

D
ZVDH
USB-B
USB-C

F
DTU 31.2
E1 Sd2 TR1
E450 JO C3

I
UNI T1470
B/R1



ZUSAMMENSETZUNG


- ① obere Schicht: hochgradig UV-stabilisierter PP-Vliesstoff
- ② Zwischenschicht: diffusionsoffene monolithische PU-Folie
- ③ untere Schicht: Vliesstoff aus PP
- ④ Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- ⑤ Trennschicht: vorgestanzte abziehbare Kunststoffolie



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
TUVA250	TRASPIR EVO UV ADHESIVE	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVAS250	TRASPIR EVO UV ADHESIVE STRIPE 0,36 m	0,36	50	18	1' 2 1/8"	164	194	30

Auf Anfrage in verschiedenen Größen erhältlich.



DAUERHAFTE UV-BESTÄNDIGKEIT

Die UV-Beständigkeit ist dauerhaft auch bei Fassaden mit offenen Verbindungen bis zu einer Breite von 35 mm und Freilegung von maximal 30% der Fassadenfläche.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	250 g/m ²	0.82 oz
Stärke	EN 1849-2	ca. 0,7 mm	28 mil
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd) ^(*)	EN 1849-2	0,19 m	18 US Perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	270/225 N/50 mm	17/13 lb/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	50/70 %	-
Nagelreifestigkeit MD/CD	EN 12310-1	180/220 N	29/38 lbf
Wasserundurchlssigkeit	EN 1928	W1	-
Nach knstlicher Alterung: ⁽³⁾			
- Wasserundurchlssigkeit bei 120 °C	EN 1297/EN 1928	W1	-
- Hchstzugkraft MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	180/145 N/50 mm	> 11/8 lb/in
- Dehnung	EN 1297/EN 12311-1	38/31 %	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² ·h·50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Temperaturbestndigkeit	-	-30/+120 °C	-22/+248 °F
Brandverhalten	EN 13501-1	B-s1,d0	-
UV-Bestndigkeit ohne Endbeschichtung ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	5000 Stunden (> 12 Monate)	-
UV-Bestndigkeit bei Verbindungen mit einer Breite von bis zu 35 mm, die maximal 30% der Oberflche freilegen ⁽²⁾	-	dauerhaft	-
Wrmeleitfhigkeit (λ)	-	0,3 W/(m·K)	2.08 BTU in/(h·ft ² ·°F)
Spezifische Wrmekapazitt	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichte	-	ca. 415 kg/m ³	26 lbm/ft ³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	-	ca. 475	0.95 MNs/g
Lagertemperatur ⁽⁴⁾	-	+5/+35 °C	41/95 °F
Verarbeitungstemperatur	-	+5/+25 °C	41/77 °F
Lsungsmittel	-	nein	-

(*)Eigenschaften Bahn-Trgermaterial.

⁽¹⁾Die Daten der Alterungstests im Labor knnen weder die unvorhersehbare Zersetzung des Produkts noch die Belastungen, denen es whrend seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist, bercksichtigen. Um den einwandfreien Zustand zu gewhrleisten, sollte die Exposition gegenber Witterungseinflssen auf der Baustelle vorsichtshalber auf maximal 10 Wochen begrenzt werden. Gem DTU 31.2 P1-2 (Frankreich) erlauben 5000 Stunden UV-Alterung eine maximale Exposition von 6 Monaten whrend der Bauphase.

⁽²⁾Die Bahn ist nicht als abdichtende Schicht fr Dcher geeignet.

⁽³⁾Alterungsbedingungen nach EN 13859-2, Anhang C, erweitert auf 5000 Stunden (Standard 336 Stunden).

⁽⁴⁾Das Produkt hchstens 12 Monate an einem trockenen und berdachten Ort lagern.

Die Verlegung in besonders windigen Gebieten und/oder unter ungnstigen klimatischen Bedingungen erfordert die Verwendung einer mechanischen Befestigung in den berlappungsbereichen.

♻ Einstufung von Abfllen (2014/955/EU): 08 04 10.

MULTI BAND UV

UV-BESTNDIGES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG



ART.-NR.	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10

Siehe das Produkt auf S. 106.



WASSERUNDURCHLSSIG, DAMPFDURCHLSSIG

Dank ihrer monolithischen Zusammensetzung und ihres speziellen Klebstoffs ist die Bahn wasser- und luftundurchlssig, aber dampfdurchlssig. Dies erleichtert das Trocknen von eventuellen Einsickerungen und schtzt die Konstruktion.

VERLEGUNG AUF DER DECKE



ABDICHTUNG VON BEFESTIGUNGSSYSTEMEN



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

■ VERLEGEANLEITUNG: BARRIER, VAPOR UND TRASPIR ADHESIVE

BEFESTIGUNG AN EINEM LOCH



1 MARLIN, CUTTER

VERLEGUNG AN DER WAND

