

WINDOW BAND

DUZZADÓ LEZÁRÓSZALAG NYÍLÁSZÁRÓKHOZ

HÁROMSZOROS VÉDELEM

Biztosítja az ablakok és ajtók légréseinek tömítését a levegővel és az erős esővel szemben, teljes mélységében megőrzi hő- és hangszigetelési jellemzőit.

DUZZADÓ

A felülethez alkalmazkodva lezárja a repedéseket. Párazáró szereppel biztosítja a lég- és vízzáróságot.

ÖSSZETÉTEL

- ① rugalmas poliuretán hab adalékanyagokkal

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
WINDOW56411	56	4	9/11(*)	2.2	157	354	5
WINDOW74411	74	4	9/11(*)	2.9	157	354	4
WINDOW56618	56	6	15/18(*)	2.2	236	591	5
WINDOW74618	74	6	15/18(*)	2.9	236	591	4
WINDOW561536	56	15	30/36(*)	2.2	591	1181	5
WINDOW741536	74	15	30/36(*)	2.9	591	1181	4

A maximális vastagságérték nem esik egybe a maximális táglulási értékkel, hanem az optimális terméktelejesítményt biztosító határértéket jelenti (MF1/MF2).

GYORS FELHELYEZÉS

Nagy időmegtakarítás az összeszerelés során: egyetlen termékkel mindhárom szint lezárható anélkül, hogy további kiegészítő termékeket kellene használni.

MF1 TELJESÍTMÉNY

Megfelel az EnEV és RAL előírásoknak, nagyfokú hő- és hangszigetelést biztosít.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Osztályozás	DIN 18542	MF1 (BG1/BGR)	-
Légtömörség	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{dPa})^{2/3})$	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
Ellenállás az UV-sugárzással és környezeti hatásokkal szemben	DIN 18542	MF1 osztálynak megfelel	-
Kompatibilitás más építőipari anyagokkal	DIN 18542	MF1 osztálynak megfelel	-
Változó vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN ISO 12572	kb. 10/47	-
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1	B1 osztály	-
Légrések hangszigetelése $R_{S,w}$ (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	10 mm: ≥ 59 (-2; -3) db	-
Hővezető képesség (λ)	EN 12667	$\leq 0,050 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.029 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Hőmérséklet-ellenállás	-	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+1/+20 °C	+33.8/+68 °F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
EMICODE (GEV vizsgálati eljárás)	-	EC1 plus	-

⁽¹⁾A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



CUTTER
old. 394



WINBAG
old. 393



KOMPRI CLAMP
old. 395

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK, minden, ami a legjobb működéshez szükséges a helyszínen. Fedezze fel őket weboldalunkon, vagy kérje a katalógust megbízható képviselőjétől www.rothoblaas.com

