

VAPOR IN NET 140

PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA ERŐSÍTŐ HÁLÓVAL



ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: PP párafékező réteg
- 2 háló: PP erősítőréteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3657 DB	CH SIA 232 Vv.u.	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapour	I UNI 11470 C/R2
---	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	140 g/m ²	0.46 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	0,4 mm	6 mil
Páraáteresztés (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	30 m	0.14 US Perm
Húzószilárdság MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	390/360 N/50 mm	45/41 lbf/in
Alakváltozás MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	18/16 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	280/260 N	63/58 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Párazárás:			
- mesterséges öregítés után	EN 1296/EN 1931	megfelel	-
- lúgok jelenlétében	EN 1847/EN 12311-2	nincs meghatározva	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-20/80 °C	-4/176 °F
Légzárás	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
UV-sugaraknak való közvetett kitétel	-	2 hét	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 350 kg/m ³	kb. 22 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 75000	kb. 150 MNs/g
VOC	-	nem releváns	-

⁽¹⁾Laboratóriumi vizsgálatok révén megállapított közepes értékek. A minimum értékeket lásd a teljesítmény nyilatkozatban.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VV140	VAPOR IN NET 140	-	1,5	50	75	5	164	807	30