

SMART FOAM

SPUMĂ SIGILANTĂ DE UZ GENERAL



EMISII EXTREM DE REDUSE

Compatibilă pentru a fi utilizată în spații interne, testată și certificată de marcatul EC1 plus.

DILATARE CONTROLATĂ

Formula sa specială limitează dilatarea post-aplicare a spumei, garantând faptul că nu se exercită o presiune excesivă asupra elementelor lipite.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Timp de formare a peliculei 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	≤ 10 min	-
Timp de tăiere 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 min	-
Timp necesar pentru întărirea completă 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	24 h	-
Rezistență la temperatură după întărire	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatură de aplicare (cartuș)	-	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Temperatură de aplicare (mediu și suport)	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Conductivitate termică (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.021 BTU/h·ft·°F
Reacție la foc	DIN 4102-1 EN 13501-1	clasă B3 F	- -
Ecode	procedură de testare GEV	EC1 plus	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatură de transport	-	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾Datele indicate pot varia în funcție de grosimea produsului aplicat și de condițiile specifice de aplicare: temperatură, umiditate, ventilație, putere absorbantă a substratului.
⁽²⁾Depozitați produsul în poziție verticală, într-un loc uscat și acoperit. Verificați data de fabricație indicată pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4.Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2.Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	acoperire [L]	conținut [US fl oz]	acoperire [US gal]	cartuș	versiune	
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	aluminiu	pistol	12



RAPORT CALITATE-PREȚ

Reprezintă o bună combinație între performanțe, elasticitate și preț, garantând adeziune și etanșeitate.

UNIVERSAL

Soluție polivalentă pentru umplerea golurilor precum îmbinări, interspații din jurul conductelor și spații goale în general.