

# BLACK BAND

## BANDĂ BUTILICĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ



ELASTIC



HIGH ADHESION

### EXTRAORDINAR

Universală și dilatabilă până la 300%, etanșează eficient orice fisură de pe cele mai răspândite materiale de construcție.

### PRACTIC

Ideală pentru sigilarea cu ușurință a unor îmbinări dificile și a suprafețelor foarte neregulate; cu sigilare automată chiar și la temperaturi scăzute.

## COMPOZIȚIE

- 1 suport: peliculă din PE de înaltă densitate
- 2 adeziv: compus butilic adeziv negru
- 3 strat de separare: peliculă din PP ușor de desprins



## DATE TEHNICE

| Proprietăți                              | standard   | valoare       | USC units        |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------------|
| Tack inițial +23/+5 °C                   | ASTM D2979 | 7,2/13 N      | 1.6/2.9 lbf      |
| Forță de lipire pe oțel la 180°          | ASTM D1000 | 22 N/10 mm    | 12.6 lbf/in      |
| Rezistență la tracțiune MD/CD            | EN 12311-1 | 20/10 N/50 mm | 2.28/1.14 lbf/in |
| Alungire MD/CD                           | EN 12311-1 | 250/300 %     | -                |
| Impermeabilitate la apă                  | -          | conform       | -                |
| Temperatură de aplicare <sup>(1)</sup>   | -          | +0/+45 °C     | +32/+113 °F      |
| Rezistență la temperatură                | -          | -40/+100 °C   | -40/+212 °F      |
| Temperatură de depozitare <sup>(2)</sup> | -          | +0/+50 °C     | +32/+122 °F      |
| Prezență solvenți                        | -          | nu            | -                |
| Clasificare VOC Franța                   | ISO 16000  | A+            | -                |
| Expunere la agenți atmosferici           | -          | 4 săptămâni   | -                |

<sup>(1)</sup>Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

<sup>(2)</sup>Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni. Se recomandă depozitarea produsului la temperatura mediului, până la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilațiile termice. Recomandăm aplicarea produsului în timpul orelor mai răcoase pe timp de vară și în timpul orelor mai calde pe timp de iarnă, folosindu-vă eventual de un pistol cu aer cald.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

| COD       | liner<br>[mm] | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | liner<br>[in] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|---|
| BLACK50   | 50            | 50        | 2         | 10       | 2.0           | 2.0       | 79         | 33        | 6 |
| BLACK4040 | 40/40         | 80        | 2         | 10       | 1.6/1.6       | 3.2       | 79         | 33        | 4 |

## RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

### SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A INSTALAȚIILOR



### SIGILARE ÎMBINARE PE ZONA DE RACORDARE ȘI FIXARE LA SOL



### FINGERLIFT ȘI LINER TĂIAT ÎN PREALABIL

Datorită peliculei cu desprindere facilitată, aplicarea devine rapidă. Versiunea de 80 mm este prevăzută cu liner tăiat în prealabil, pentru a facilita aplicarea în colțurile sau punctele complicate.

### AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Formula produsului, realizat din butil, asigură o excelentă durabilitate chiar și atunci când este supus la solicitări termice, permițând aplicarea acestuia chiar și la temperaturi scăzute.