

TESNILNI TRAK ZA SPODNJI SLOJ

NEPROPUSTEN

Učinkovito preprečuje dvig kapilarne vlage in hkrati zagotavlja dobro vodo- in zrakotesnost in zaščito pred vetrom.

VSESTRANSKO

Na voljo je v treh različicah: idealen bodisi za izolacijo stika med spodnjim slojem kot tudi za zatesnitev navpičnih stikov stena-stena.



TEHNIČNI PODATKI




Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20$ N/mm ²	$\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil ²
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600$ %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120$ N/mm ²	$\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil ²
Odpornost na udarce	EN 12691	> 500 mm	-
Neprepustnost za vodo po umetnem staranju	EN 1296 - EN 1931	v skladu z	-
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Odpornost na vodno paro v prisotnosti alkalov	EN 1847 - EN 1931	v skladu z	-
Fleksibilnost pri nizki temperaturi	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+10/+25 °C	+50/+77 °F

⁽¹⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



PRILAGODLJIV

Mehek in elastičen profil iz polietilena omogoča vgradnjo tudi na razčlenjenih oblikah in vogalih.

STROŠEK-UČINEK

Zahvaljujoč izbiri materialov in optimizaciji v proizvodnji izbrana rešitev nudi dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški.