

TERMI FLOOR SOIL

CE
EN 13967

NEPREPUSTNA MEMBRANA ZA TEMELJE Z ZAŠČITO PROTI TERMITOM

SESTAVA

- 1 enojni sloj: PE folija nizke gostote



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	-	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debelina	-	0,15 mm	6 mil
Odpornost na nateg MD/CD	-	20/19 mPa	2901/2756 psi
Raztezek MD/CD	-	550/650 %	-
Odpornost na pretrg MD/CD	-	3800/5900 g/mm	-
Odpornost na upogib MD/CD	-	15/13 Mpa	-
Prebijanje (preizkus Dart)	-	270 g	-
Neprepustnost na vodo (60 kPa)	EN 1928	v skladu z	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred F	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Gostota	-	pribl. 950 kg/m ³	pribl. 59 lbm/ft ³
Zatiranje termitov	-	10 let	-

Poskusi učinkovitosti proti talnim termitom na različnih geografskih območjih, vključno z Evropo, Severno Ameriko, Južno Afriko in Azijo. Za več informacij se obrnite na naš tehnični oddelek.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46