

PRIMER SPRAY

UNIVERZALEN TEMELJNI NANOS V RAZPRŠILU ZA AKRILNE LEPILNE TRAKOVE


TAKOJŠNJA UPORABA

Zaradi neposrednega nanosa iz razpršilne doze z nastavljivo šobo zanj niso potrebni čopiči ali drugo orodje za nanašanje.

ZMOGLJIVO

Na razdalji pribl. 30 - 50 cm od površine je zagotovljeno območje lepljenja pribl. 6 cm.

Idealen za uporabo s trakovi Rothoblaas.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Sestava	mešanica termoplastičnega lepila in topila	-
Čas, potreben za posušitev 20 °C/50% RH	1-2 minuti	-
Temperatura za vgradnjo (kartuša, okolica in podlaga)	+15/+25°C	+59/+77 °F
Temperaturna odpornost po sušenju	-10/+100° C	+14/+212 °F
Francoska razvrstitev VOC	A+	-
Temperatura transporta	+5/+50°C	+41/+122 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do roka uporabe natisnjenega na kartuši.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



HITRO POLAGANJE

Omogoča izravnavo tudi najbolj hrapavih in vlaknatih površin pred nanosom trakov ali tesnilnih mas.

NASTAVLJIV

Nastavljiva šoba za natančnejši nanos, primeren za vsakršno situacijo. Za povečanje ali zmanjšanje količine izbrizgane snovi zadostuje, da zavrtite šobo.