

BLACK BAND



UNIVERZALNI BUTILNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK



IZJEMEN

Univerzalen in z raztezanjem do 300% prvotne prostornine učinkovito zatesni sleherno razpoko na najbolj razširjenih gradbenih materialih.

PRAKTIČNO

Idealen za enostavno tesnjenje na težavnih stikih in zelo neenakomernih površinah; samotesnilen tudi pri nizkih temperaturah.

SESTAVA

- 1 opora: PE folija visoke gostote
- 2 lepilo: črna lepilna butilna spojina
- 3 ločevalni sloj: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Začetni oprijem +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Moč oprijema na jeklu pod kotom 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z	-
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	4 tedna	-

⁽¹⁾ Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽²⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev. Opozarjamo, da je izdelek je do nanosa priporočljivo hraniti pri sobni temperaturi, saj je občutljiv na toplotne spremembe. Predlagamo, da ga nanašate v hladnejših urah poleti in v toplejših urah pozimi, po možnosti s pomočjo pištole z vročim zrakom.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

NASVETI ZA VGRADNJO

ZATESNITEV PREHODOV NAPELJAV



ZATESNITEV SPOJA V VOZLIŠČU SIDRANJA NA TLA



PREDNAREZAN FINGERLIFT IN LINER

Zaradi folije s poenostavljenim odstranjevanjem je vgradnja hitra. Različica širine 80 mm imapedrazrezan liner za lažjo vgradnjov kotih ali na zahtevnih mestih.

SPECIALNA BUTILNA ZMES

Formulacija izdelka iz modificiranega butila omogoča izjemno obstojnost tudi pri izpostavljenosti toplotnim obremenitvam, zaradi česar je primeren tudi za vgradnjo pri nizkih temperaturah.