

VAPOR ADHESIVE 260

SAMOLEPILNA PARNA ZAPORA



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Enorm B3657 DB	CH SIA 232 Vau Vau>90mm	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapeur ET Sd3 TR1	I UNI 11470 A/R1
---	------------------------------	----------------------------------	---	------------------------	---	-------------------------------



SAMOLEPILNA

Zahvaljujoč inovativni formuli lepila nove generacije, zagotavlja membrana dober oprijem tudi na hrapavih OSB ploščah.

VARNO TESNENJE

V primeru nenamernega strganja ali pomanjkljive zatesnitve preprečuje lepilna površina nastajanje paroprepustnih tokov v notranjosti membrane.

VSESTRANSKO

Primerna je tako za zaščito med gradbenimi deli kot tudi za učinkovito in varno parno zaporo.

SESTAVA

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: sloj parne ovire iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP
- 4 lepilo: paropropustno, obstojno in ne vsebuje topil
- 5 ločevalni sloj: narezana odstranljiva plastična folija

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30

Po naročilu je na voljo v širših dimenzijah.

HITROST

Popolnoma samolepilna površina omogoča hitro in varno vgradnjo in ne ogroža učinkovitosti izdelka.

DELOVIŠČE

Med fazami gradnje je ključnega pomena zaščititi konstrukcijo, zlasti če bo po končani gradnji ostala izpostavljena vremenskim vplivom. VAPOR ADHESIVE 260 nudi odlično zaščito.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	pribl. 0,6 mm	pribl. 24 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	25 m	0.14 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	> 250/200 N/50 mm	43/34 lbf/in
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 12310-1	> 130/150 N	29/34 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Odpornost na visoke temperature	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV stabilnost ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mesecev)	-
Termična prevodnost (λ)	-	pribl. 0,3 W/(m K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	pribl. 1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 435 kg/m ³	27 lbm/ft ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 31600	pribl. 95 MNs/g
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na VAPOR ADHESIVE 260 po 24 urah ⁽²⁾	EN 12316-2	15 N/50 mm	1.7 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na VAPOR ADHESIVE po 24 urah ⁽³⁾	EN 12317-2	135 N/50 mm	15.4 lbf/in
Temperatura skladiščenja ⁽⁴⁾	-	5/30 °C	41/86 °F
Temperatura za vgradnjo	-	-5/35 °C	23/95 °F

⁽¹⁾Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 3 tedne.

⁽²⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽³⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽⁴⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

🗑️ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

Lastnosti za trga ZDA in Kanade	zakonodaja	vrednost
Prehajanje vodne pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0,2 US Perm

POVEZANI IZDELKI



BLACK BAND
str. 144



PRIMER SPRAY
str. 112



BYTUM SPRAY
str. 48



POSEBNO LEPILO

Akrilno disperzijsko lepilo ima posebno formulacijo, da ne spremeni funkcije parne ovire folije znotraj membrane.

Posebno lepilo zagotavlja dolgotrajno delovanje, UV-stabilnost in odpornost na vodo ter optimalen oprijem pri visokih in nizkih temperaturah.