

VAPOR 140

PARNA OVIRA



SESTAVA

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: sloj parne ovire iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	140 g/m ²	0.46 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	0,45 mm	18 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	10 m	0.35 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	> 230/180 N/50 mm	26/21 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	> 35/40 %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 12310-1	> 125/145 N	28/33 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Odpornost na vodno paro:			
- po umetnem staranju	EN 1296/EN 1931	v skladu z	-
- v prisotnosti alkalov	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Odpornost na visoke temperature	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV stabilnost ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 mesecev)	-
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 310 kg/m ³	pribl. 19 lbm/ft ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 22000	pribl. 50 MNs/g
VOC	-	ni relevantno	-
Vodni stolpec	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾ Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 3 tedne.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	trak	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V140	VAPOR 140	-	1,5	50	75	5	164	807	30