

VAPOR NET 180

PARNA OVIRA Z OJAČITVENO MREŽICO



SESTAVA

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PP
- 3 vmesni sloj: sloj parne ovire iz PE
- 4 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	180 g/m ²	0.59 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Prehajanje vodne pare (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931	10 m	0.35 US Perm
Natezna trdnost MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	320/300 N/50 mm	37/34 lbf/inch
Raztezek MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	10/10 %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	250/290 N	56/65 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Odpornost na vodno paro:			
- po umetnem staranju	EN 1296/EN 1931	v skladu z	-
- v prisotnosti alkalov	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Odpornost na visoke temperature	-	-40/80 °C	-40/176 °F
UV stabilnost ⁽²⁾	EN 13859-1/2	336h (3 mesecev)	-
Termična prevodnost (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1700 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 300 kg/m ³	pribl. 19 lbm/ft ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 16700	pribl. 50 MNs/g
VOC	-	ni relevantno	-

⁽¹⁾ Povprečne vrednosti, pridobljene na podlagi rezultatov laboratorijskih testiranj. Za najmanjše vrednosti si oglejte izjavo o lastnostih.

⁽²⁾ Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 2 tedne.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	trak	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V180	VAPOR NET 180	-	1,5	50	75	5	164	807	25
VTT180	VAPOR NET 180 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25