

TRASPIR DOUBLE EVO 340

PAROPREPUSTNA MONOLITNA IN MIKROPOROZNA MEMBRANA

MONOLITNA

Monolitna struktura membrane zagotavlja izjemno dolgotrajno obstojnost zaradi posebnih uporabljenih polimerov.

MAJHNI NAKLONI

Zaradi svoje gramature se lahko učinkovito vgradi tudi na kritine z naklonom do 5°.

DVOJNA ZAŠČITA

Dvojna funkcijska membrana za dvakratno neprepustnost za vodo in zaščito pred slabim vremenom.

SESTAVA

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: monolitna paroprepustna folija
- 3 vmesni sloj: netkan tekstil iz PP
- 4 vmesni sloj: paroprepustna folija iz PP
- 5 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	trak	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO340	TRASPIR DOUBLE EVO 340	-	1,5	25	37,5	5	82	404	20
TTTEVO340	TRASPIR DOUBLE EVO 340 TT	TT	1,5	25	37,5	5	82	404	20



DURABILITY



ABRASION
RESISTANCE



DOUBLE
PROTECTION



ZANESLJIVO

Povečana gramatura zagotavlja izjemno zaščito že med samimi gradbenimi deli.

VARNOST

Dvojna zaščita, ki jo nudita dve funkcijski foliji, zagotavlja povečano neprepustnost.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	340 g/m ²	1.11 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	1,2 mm	47 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	0,19 m	18 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	605/455 N/50 mm	69/52 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	65/80 %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 12310-1	415/500 N	93/112 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1	-
Po umetnem staranju:			
- neprepustnost na vodo do 100°C	EN 1297/EN 1928	razred W1	-
- natezna trdnost MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	550/400 N/50 mm	63/46 lbf/in
- raztezek	EN 1297/EN 12311-1	37/51 %	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-40/100 °C	-40/212 °F
UV stabilnost ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000h (8 mesecev)	-
Termična prevodnost (λ)	-	0,04 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 284 kg/m ³	pribl. 10 lbm/ft ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 160	pribl. 0.95 MNs/g
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	> 250 N/50 mm	> 28.5 lbf/in
VOC	-	ni relevantno	-
Vodni stolpec	ISO 811	> 600 cm	> 236 in

⁽¹⁾ Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 8 tedne. V skladu s standardom DTU 31.2 P1-2 (Francija) 1000-urno staranje kot posledica UV-žarkov omogoča največ 3-mesečno izpostavljenost v fazi gradnje.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.


POVEZANI IZDELKI



GEMINI
str. 134




LIZARD
str. 388



FLEXI BAND
str. 78



MANICA PLASTER
str. 146



VISOKOZMOGLJIVO

Povečana gramatura in dvojni funkcijski sloj jamčita za odlično zaščito in odpornost na površinsko obrabo. Monolitna membrana omogoča izpolnjevanje še tako zahtevnih pogojev, ki jih predpisujejo različne nacionalne zakonodaje, zaradi česar je izdelek razvrščen kot izjemno zmogljiv.