

BRTVENA ZIDNA BARIJERA ZA PODLOGE

NEPROPUSNOST

Omogućuje učinkovitu otpornost na kapilarnost vlage pružajući istodobno dobru otpornost na vodu, zrak i vjetar.

RAZNOVRSNOST

Proizvod je dostupan u trima inačicama: idealan je kao zidna barijera ili za brtvljenje okomitih spojeva zid-zid.



TEHNIČKI PODATCI




Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20$ N/mm ²	$\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil ²
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600$ %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120$ N/mm ²	$\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil ²
Otpornost na udare	EN 12691	> 500 mm	–
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	EN 1296 - EN 1931	sukladno	–
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru u prisutnosti alkalija	EN 1847 - EN 1931	sukladno	–
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+10/+25 °C	+50/+77 °F

⁽¹⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



PRILAGODLJIVO

Mekanim i elastičnim polietilenskim profilom omogućuje se polaganje čak i kada su prisutni složeni oblici i kutovi.

CIJENA-SVOJSTVA

Zahvaljujući odabiru materijalā i optimizaciji proizvodnje dobiva se rješenje kojim se pruža dobar omjer izvedbe i troškova.