

TERMI FLOOR SOIL

CE
EN 13967

NEPROPUSNA MEMEBRANA ZA TEMELJE SA ZAŠTITOM OD TERMITA

SASTAV

- 1 jedan sloj: film od materijala PE niske gustoće



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	–	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debljine	–	0,15 mm	6 mil
Otpornost na vlak MD/CD	–	20/19 mPa	2901/2756 psi
Istezanje MD/CD	–	550/650 %	–
Otpornost na cijepanje MD/CD	–	3800/5900 g/mm	–
Otpornost na popuštanje MD/CD	–	15/13 Mpa	–
Probadanje (Dart test)	–	270 g	–
Vodonepropusnost (60 kPa)	EN 1928	sukladno	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred F	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Gustoća	–	oko 950 kg/m ³	oko 59 lbm/ft ³
Djelovanje protiv termita	–	10 godina	–

Ispitivanja učinkovitosti protiv termita u različitim geografskim područjima uključujući Europu, Sjevernu Ameriku, Južnu Afriku i Aziju. Obratite se našem tehničkom uredu za više informacija.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46