

MULTI BAND

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIANJANJA KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI

POVEĆANO PRIANJANJE

Zahvaljujući povećanoj sili prijanjanja, proizvod je idealan za nanošenje na većinu površina čak i pri niskim temperaturama.

MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina savršena je za naknadno žbukanje omogućujući odličnu estetiku zahvaljujući mogućnosti skrivanja trake iza obloga i žbuke.

0

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

SASTAV

- 1 potpora: dvoslojna prozirna membrana od materijala PP
- 2 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj odvajanja: silikonski papir



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,6 mm	24 mil
Otpornost na vlak	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Sila prijanjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	> -10 °C	> +14 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽⁴⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



PRIMER SPRAY
str. 112



PLASTER BAND IN
str. 90



PLASTER BAND OUT
str. 90



PLASTER BAND LITE
str. 98



UNIVERZALNO

Izvršno je za brtvljenje preklapanja membrana na otvorenom i u zatvorenom. Zahvaljujući crnoj potpori od netkane tkanine, ne primjećuje se kroz fuge završne obloge.

SIGURNO

Zahvaljujući posebnom sastavu, izbjegava se nekontrolirani prolazak zraka kako bi se uvijek jamčila savršena zrakotijesnost.